耐药品数据［KAMLOK、垫圈］

⚠ 注意 下表是材料的参考资料，并不保证本公司产品。
请用户利用实际设备及使用条件进行评估。

⚠ 耐药品数据的使用注意事项(胶管 / 接头 / KAMLOK / 垫圈)

① 该表根据胶管、接头使用材料的耐药品数据的相关文献制作而成，并不保证本公司产品。
② 数值可能会因使用方法、温度、压力、浓度、时间等条件而异，请用户利用实际设备及使用条件进行评估。
③ 药品为气体时，请勿使用穿透后会有危险的药品(活性气体等)。请务必确认各产品的注意事项或向本公司咨询。
使用耐药品数据内没有记载的流体时，请通过TOYOX客户接待室的免费电话021-6228-1325进行咨询。
④ 本数据会因产品规格变更或新规定出台而发生修改或追加，请通过本公司网页确认最新数据。
⑤ 除非另有说明，水溶液浓度为饱和状态，温度为常温。

◎＝无影响，可以使用。
○＝略微有影响，但可根据条件使用。
△＝使用时需要充分确认。
×＝不适于使用。
－＝无数据

		KAMLOK 流体接触面				KAMLOK 垫圈流体接触面										
	材质 / 药品名称 (浓度重量 %、温度℃)	铝	不锈钢（SCS14）	聚丙烯	青铜	Buna-N（NBR）标配	氯丁橡胶（CR）	白色氯丁橡胶（CR）	乙丙橡胶（EPDM）	硅橡胶	氟树脂（PTFE）	氟树脂（PTFE）护套（带氟橡胶）	氟树脂（FEP）完全包裹硅橡胶	氟树脂（FEP）完全包裹氟橡胶	氟橡胶	超级氟橡胶
K	卡别醇	－	△	－	－	○	○	○	○	◎	－	－	－	－	－	－
	糠醛	○	△	×	○	×	×	×	○	◎	◎	◎	◎	◎	×	×
	苛性碱 (氢氧化钾)	－	△	○	－	○	○	○	◎	×	◎	◎	◎	◎	×	◎
	苛性钠 (氢氧化钠)[30% 70℃]	－	○	×	－	◎	○	○	◎	×	◎	◎	◎	◎	×	－
	苛性钠 (氢氧化钠)[30%]	－	○	◎	－	◎	○	○	◎	×	◎	◎	◎	◎	×	－
	苦味酸	－	△	○	○	△	○	○	○	×	◎	◎	◎	◎	○	－
	矿物油	◎	◎	○	◎	◎	○	○	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎