耐药品数据［KAMLOK、垫圈］

⚠ 注意 下表是材料的参考资料，并不保证本公司产品。
请用户利用实际设备及使用条件进行评估。

⚠ 耐药品数据的使用注意事项(胶管 / 接头 / KAMLOK / 垫圈)

① 该表根据胶管、接头使用材料的耐药品数据的相关文献制作而成，并不保证本公司产品。
② 数值可能会因使用方法、温度、压力、浓度、时间等条件而异，请用户利用实际设备及使用条件进行评估。
③ 药品为气体时，请勿使用穿透后会有危险的药品(活性气体等)。请务必确认各产品的注意事项或向本公司咨询。
使用耐药品数据内没有记载的流体时，请通过TOYOX客户接待室的免费电话021-6228-1325进行咨询。
④ 本数据会因产品规格变更或新规定出台而发生修改或追加，请通过本公司网页确认最新数据。
⑤ 除非另有说明，水溶液浓度为饱和状态，温度为常温。

◎＝无影响，可以使用。
○＝略微有影响，但可根据条件使用。
△＝使用时需要充分确认。
×＝不适于使用。
－＝无数据

	材质 / 药品名称（浓度重量 %、温度℃）	KAMLOK 流体接触面				KAMLOK 垫圈流体接触面										
		铝	不锈钢（SCS14）	聚丙烯	青铜	Buna-N（NBR）标配	氯丁橡胶（CR）	白色氯丁橡胶（CR）	乙丙橡胶（EPDM）	硅橡胶	氟树脂（PTFE）	氟树脂（PTFE）护套（带氟橡胶）	氟树脂（FEP）完全包裹硅橡胶	氟树脂（FEP）完全包裹氟橡胶	氟橡胶	超级氟橡胶
X	显影药（硫代硫酸钠）	－	－	◎	－	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎	－
	硝基苯	○	△	×	－	×	×	×	×	○	◎	◎	◎	◎	○	◎
	硝基丙烷	－	◎	×	－	×	×	×	－	△	◎	◎	◎	◎	×	○
	硝基甲烷	－	◎	×	－	×	△	△	○	△	◎	◎	◎	◎	×	△
	硝酸 [10% 70℃]	－	◎	○	×	×	×	×	○	－	◎	◎	◎	◎	－	－
	硝酸 [10%]	－	◎	◎	×	×	○	○	◎	×	◎	◎	◎	◎	△	◎
	硝酸 [30% 70℃]	－	◎	△	×	×	×	×	×	－	◎	◎	◎	◎	×	－
	硝酸 [30%]	－	◎	○	×	×	×	×	◎	－	◎	◎	◎	◎	×	○
	硝酸 [61.3%]	－	◎	○	×	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	×	○
	硝酸铵	○	△	◎	×	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	－	－
	硝酸钙	－	－	◎	－	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	－
	硝酸钾	○	△	◎	○	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	◎	◎	○	－
	硝酸铝	－	△	◎	－	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	－
	硝酸钠	○	◎	◎	○	○	○	○	◎	△	◎	◎	◎	◎	－	－
	硝酸铁	－	－	◎	－	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎	◎	○	－
	硝酸乙烷	－	◎	×	－	×	○	○	○	△	◎	◎	◎	◎	×	－
	硝酸银	－	△	◎	○	△	◎	◎	◎	－	◎	◎	◎	◎	○	－
	辛醇	－	△	◎	－	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	辛烷	○	○	－	○	－	×	×	－	－	◎	◎	◎	◎	○	－
	辛烯	－	－	－	－	－	－	－	－	－	◎	◎	◎	◎	－	－
	溴	－	×	×	－	×	×	×	×	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	溴化铝	－	－	◎	－	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	－	－