

为了安全使用本公司产品而应遵守的注意事项

为发挥本公司产品的特长，确保安全使用，请务必仔细阅读并遵守本说明书中记载的注意事项。如果不遵守这些事项，可能会导致人员受伤及物品损坏。

⚠ 警告 表示可能导致死亡或重伤的危险状态。

⚠ 注意 可能导致轻伤或中等程度伤害的危险状态、以及只引起物质损害的危险状态。

⚠ 警告 本公司的产品为一般工业用途而开发和生产的。
对于需要考虑安全性的用途，请用户事先进行确认。
请不要将其用于体内埋植、体内注入或部分会残留在体内的用途。
不保证与该用途相关的适应性及安全性。
使用本公司产品前请仔细阅读使用注意事项。

注) 有关文中带 ※ 号的部分，请参照网页的术语说明。

P Hose

1. 使用流体为涂料专用。请勿将其用于其他流体。※ 请勿用于燃油（重油、轻油、煤油、汽油等）。
2. 请勿将其用于饮料、食品、医疗或医药用途。
3. 根据胶管的使用条件，调和剂等可能会溶出或析出，因此请事先确认使用条件和对产品的影响后再使用。
4. 请在使用温度范围内使用。
5. 请在使用压力范围内使用。
6. 请在胶管的 \times_3 最小弯曲半径以上使用。如果小于最小弯曲半径而使用，将会造成胶管折曲或耐压能力下降。
7. 请勿使胶管直接接触或靠近明火。
8. 切割胶管时，请注意使胶管切口垂直。不垂直时，可能会发生泄漏或脱落等。
9. 胶管接头请选用与胶管尺寸匹配的接头。请勿使用胶管接头表面有伤或生锈的接头。
10. 胶管夹推荐使用本公司生产的专用产品。如果不使用本公司专用产品，可能会发生泄漏或接头脱落。请适当加固胶管夹。因胶管夹紧固部分树脂的变形，可能会导致流体泄漏或胶管脱落。请勿使用铁丝等过度紧固胶管，否则会因割伤胶管的内外面而导致胶管破裂。
11. 胶管包覆层的树脂不具备耐溶剂性，因此请勿将胶管浸入溶剂中。
12. 请勿使用套管用的快速接头。否则会导致胶管破裂。
13. 流体的物理性质、温度、流速、加压和减压的频度对胶管的寿命有着很大的影响。在开工前检查、定期检查中发现以下异常和征兆时，请立即停止使用，并进行修理或更换为新的胶管。
 - 接头附近的异常……局部伸长、弯曲、泄漏、隆起、插入接头的深度变浅
 - 有无外伤……外表面的大伤痕、龟裂、向加强层渗水
 - 内面的异常……内面的隆起及 \times_5 剥离、磨损（胶管的加强材料露出）
（注）内外面异常时，胶管的剥落物和加强材料的碎片可能会混入流体中。
 - 其他明显的变化（硬化、 \times_6 膨润、龟裂、隆起等）
14. 请勿将胶管保管在室外以及阳光直射的场所。胶管表面发粘或龟裂等可能会导致质量下降。请将胶管保管在湿度低、通风良好的场所。此外，保管时应避免胶管内进入异物或灰尘。
15. 请勿焚烧胶管。焚烧胶管会损伤焚烧炉，有时还会产生对人体有害的气体。因此请将其作为工业废弃物处理。
16. 废弃时，请根据各地区的分类处理方法进行处理。