# 耐药品数据［KAMLOK、垫圈］

⚠ 注意 下表是材料的参考资料，并不保证本公司产品。
请用户利用实际设备及使用条件进行评估。

⚠ 耐药品数据的使用注意事项(胶管 / 接头 / KAMLOK / 垫圈)

① 该表根据胶管、接头使用材料的耐药品数据的相关文献制作而成，并不保证本公司产品。
② 数值可能会因使用方法、温度、压力、浓度、时间等条件而异，请用户利用实际设备及使用条件进行评估。
③ 药品为气体时，请勿使用穿透后会有危险的药品(活性气体等)。请务必确认各产品的注意事项或向本公司咨询。
使用耐药品数据内没有记载的流体时，请通过TOYOX客户接待室的免费电话021-6228-1325进行咨询。
④ 本数据会因产品规格变更或新规定出台而发生修改或追加，请通过本公司网页确认最新数据。
⑤ 除非另有说明，水溶液浓度为饱和状态，温度为常温。

◎＝无影响，可以使用。
○＝略微有影响，但可根据条件使用。
△＝使用时需要充分确认。
×＝不适于使用。
－＝无数据

| | | KAMLOK 流体接触面 | | | | KAMLOK 垫圈流体接触面 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材质 / 药品名称 ( 浓度重量 %、温度℃ ) | 铝 | 不锈钢（SCS14） | 聚丙烯 | 青铜 | Buna-N（NBR）标配 | 氯丁橡胶（CR） | 白色氯丁橡胶（CR） | 乙丙橡胶（EPDM） | 硅橡胶 | 氟树脂（PTFE） | 氟树脂（PTFE）护套（带氟橡胶） | 氟树脂（FEP）完全包裹硅橡胶 | 氟树脂（FEP）完全包裹氟橡胶 | 氟橡胶 | 超级氟橡胶 |
| Z | 杂酚油 | ○ | △ | － | ○ | ○ | △ | △ | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | － |
| | 蒸汽 (100℃以上 ) | － | － | △ | － | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| | 脂肪酸 | － | ◎ | △ | － | △ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | － |
| | 重铬酸钾 [10%] | － | △ | ◎ | － | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | － | － |
| | 重亚硫酸钙 | － | △ | ◎ | － | － | － | － | － | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | － |
| | 重亚硫酸钠盐 | － | － | ◎ | － | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | － | － |
| | 猪油 | － | ○ | ◎ | － | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | － |